

## RHV ZERO PERMANENT

### Antigraffitipinnoite



#### Yhteystiedot

- ✉ myynti@rhv.fi
- ☎ +358 10 328 5250
- 📍 Piiskakuja 5, 20380 Turku
- 🌐 www.rhv.fi

#### Maahantuojaja

- RHV GROUP

Huomiosana: Varoitus  
Vältä höyryn/sumun hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta. Jos silmä-ärsytys jatkuu: hakeudu lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Hengitetty: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Ota yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. Suojaa lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta, kuumilta pinnoilta – Tupakointi kielletty. Pidä/talleta erillään syttyvistä materiaaleista/... Tulipalossa: Käytä sopivaa sammutusainetta. Varastoi paikassa, jossa hyvä ilmanvaihto.

#### Tuote

RHV Zero Permanent on pysyvä 1-komponenttinen graffiti- ja likasuoja koville pinnoille. RHV Zero Permanent on pysyvä suoja graffiteja, hapettumista ja korroosiota vastaan. Pinnoitteella saavutetaan läpinäkyvä, kiiltävä pinta. Pinnoite tekee materiaalin pinnalle kalvon, jonka ansiosta graffitit, töhryt ja lika eivät kiinnity pintaan ja pinta on helposti puhdistettavissa miedoilla puhdistusainella.

#### Ominaisuudet

- Yakkaus: 600 ML
- Säilytys: Huoneen lämmössä, astia hyvin suljettuna
- Annostus: Ei laimenneta
- Kulutus: n. 80–100 m<sup>2</sup>/L (8–10 mm/m<sup>2</sup>), riippuen pinnasta ja pinnoitettavasta materiaalista
- Säilyvyys: 12 kk suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa

#### Käyttö

Puhdista ensin pinnoitettavat pinnat RHV Stripperillä tai muulla laadukkaalla rasvanpoistoaineella ja huuhtelee pinnat tämän jälkeen huolellisesti puhtaalla vedellä. Näin saavutetaan paras mahdollinen tarttuvuus. Ennen työn aloittamista on suoritettava testi – testaa tarttuvuus ja määritä paras käytettävä pinnoitusmenetelmä. Pinnoite levitetään kuivalle pinnalle: Pinnoitettu pinta ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa ennen kuin suoja on kuivunut 1–2 tuntia. Pintalämpötilan tulee asennettaessa olla +15°C – +25°C, vältä suoraa auringonvaloa. Kuivumisaika: Pinta kuivuu 30 minuutin kuluttua, kävelykelpoinen n. 2 tuntia. Levitystapa: Ruisku, tela, vaahtomuovitelata tai tyynty, mikrokuituapplikaattori. Suojatun lattian puhdistus/siivous suoritetaan RHV Dellingillä.