

RHV ZERO X

Yksikomponenttinen, pysyvä graffitisuoja

Yhteystiedot

- ✉ myynti@rhv.fi
- ☎ +358 10 328 5250
- 📍 Piiskakuja 5, 20380 Turku
- 🌐 www.rhv.fi

Maahantuoja

- DEMOCOL OY RHV-Tukku

Graffitien puhdistus

- Mikäli pintakerros kestää, poistetaan töhry korkealla paineella (120 – 200 bar) ja 80–90 °C:lla vedellä.
- Levitä RHV POSEIDONia tai RHV Remo 2 harjalla, siveltimellä tai matalapaineruiskulla, vaikutusaika n. 5–15 min. Nopeamman vaikutusajan saamiseksi työstä harjaamalla. Pese alhaalta ylös päin ja huuhtelee ylhäältä alas.

Tuote

RHV ZERO X perustuu korkealaatuisiin silaaneihin ja siloksaaneihin, jotka estävät tehokkaasti spray- ja tussivärejä tunkeutumasta alustaan. RHV ZERO X käytetään pysyvänä töhrynsuojana mineraalipinnoilla, kuten tiili, betoni, kalkkikivi, hiekkakivi, luonnonkivi (graniitti/marmori), terrazzo, mineraalisesti rapatut pinnat. RHV ZERO X on diffuusioavoin töhrynsuoja, joka ei edellytä uudelleen käsittelyä puhdistuksen jälkeen. Riippuen töhryn väristä ja töhrynpaistajasta, pintoja voidaan puhdistaa n. 10 kertaa, ennen kuin uudelleensuojausta tarvitsee tehdä.

Ominaisuudet

Ominaisuudet:

- Valkoinen neste
- Kulutus: n. 0,2–0,4 l/m²
- pH: neutraali
- Annostus: Sellaisenaan, ei laimenneta

Suoja-aine estää öljyjen, rasvojen, veden ja virtsan imeytymisen alustaan ja helpottaa purukumien, sammaleen, levän, jäkälän ja jään poistoa. OFF SOL antaa satiinisen pinnan, joka vahvistaa materiaalin omaa väriä. OFF SOL jättää suojatun pinnan hengittäväksi, eikä tuote muuta materiaalin paloluokitusta. OFF SOL on kestävä suoja-aine, jota ei voi poistaa pesemällä.

Toteutus

RHV ZERO X levitetään matalapaineruiskulla alhaalta ylöspäin, kunnes pinta on täysin kyllästetty (Yksi asennuskerros). Mahdolliset ylijäämät (valumat) poistetaan pehmeällä sienellä tai kuivataan kankaalla. Ruiskut puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.