Tinascoat 0/5

Bitumi- ja kasviöljypohjainen, ilmanlämmitystä asennettava asfaltinpaikkausmassa

Yhteystiedot

myynti@rhv.fi

+358 10 328 5250

Patenttikatu 6D, 21100 Naantali

www.rhv.fi

Tuotteen valmistaja:

- Iko Road

Maahantuoja

- RHV Group (Democol Oy)

Käyttökohteet

Tinascoat voidaan asentaa helposti lähes kaikissa sääolosuhteissa.
Soveltuu erityisesti seuraaviin:

- Asfaltissa olevien reikien paikkaukseen
- Isku- ja routahalkeamien korjaamiseen
- Kairausnäytteiden porausreikien täyttöön
- Kulkuramppien rakentamiseen
- Asfalttipinnan tasoittamiseen
- Tievarusteiden, kuten viemärinkansien tai kaivonkansien reunojen tasoittamiseen jne.

Tuote

Tinascoat on erittäinlaadukas bitumi- ja kasviöljypohjainen asfaltinpaikkausmassa. Sidosaineen määrä on yli 10% massan painosta. Kasviöljyn osuus sidosaineesta on yli 60% .
Tinascoat on liuotinvapaa.
Valikoitu kiviaines yhdessä laadukkaan sidosmateriaalin kanssa takaa kestävän ja pitkäikäisen paikkauksen. Paikkaustoimenpiteet voidaan tehdä helposti säällä kun säällä. Tinascoat on valmis asennettavaksi sellaisenaan.
Tuotesäilyy käyttökelpoisena vähintään 6 kk kuukautta, Optimaalisissa olosuhteissa 10 - 12kk.
Saatavana 25 kg pakkauksissa tai sopimuksen mukaan.
Raekoko 1/5.
Kiviainekseen voi merivesihuuhtelun jälkeen jäädä pieni määrä alle 1 mm:n rakeita.
Tuotetta ei saa lämmittää asennettaessa.

Ominaisuudet

- Tarttuu tiiviisti olemassa oleviin asfaltti- ja betonipintoihin.
- Tarttuu myös kosteaan aluspintaan.
- Paikattu kohde voidaan avata heti liikenteelle
- Voidaan asentaa myös alle 0 °C lämpötiloissa.
- Sopii hyvin kovalle rasitukselle altistuvien liikennepintojen korjaamiseen.

Käyttö

Pohja
Pohjan suositellaan olevan kiinteä ja vapaa irtomateriaalista. Pinnassa ei saa olla karkeaa likaa, seisovaa vettä tai jäätä. Korjausalueen suositellaan olevan kuiva, mutta Tinascoat -massa voidaan levittää myös kostealle tai märälle pinnalle.

Asennus

- Annostele Tinascoat suoraan pakkauksesta korjauskohtaan tai levitä sitä lapion tai lastan avulla vauriokohtaan.
- Muotoile korjausalueen mukaiseksi ja jätä se hieman koholle (5–10 %).
- Tiivistä massa sopivalla työkalulla (kuten tamppari, täry, jyrä jne.).
- Asennuskerros 3 - 5 cm.
- Mikäli vaurio on syvempi, käytä aluskerroksena hyvin tiivistettyä mursketta (raekoko 0/22).
- Tinascoat kestää liikennöintiä heti tiivistyksen jälkeen.
- Kulutus: noin 25 kg/m² jokaista senttimetrin paksuutta kohti

Sertifikaatit: Valmistus ISO 9001 & 14001